

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI

IBR/Z-073-2015 *Sprawozdanie nr:* TZ/PN1021/212/2015 Szczecin, dnia 13-11-2015 r.

Metoda badań:

BADANIE ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH wg PN-EN 1021-1:2014

Zamawiający: ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie

Materiał: Układ tapicerski

Opis/skład: - tkanina tapicerska PERSEMPRA / ETERNITY
- pianka tapicerska CME-25/120

**Producent /
dostawca:** ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie

Źródło podpalania	Wynik testu		
	Próbka nr 1	Próbka nr 2	Test końcowy
Papieros	pozytywny	pozytywny	pozytywny
Wynik końcowy	pozytywny		

Spełnienie wymagań: materiał spełnia wymagania normy PN-EN 1021-1:2014

Warunki ważności dokumentu: niniejsze dokument dotyczy wyłącznie badanych próbek.

Przedruk i kopiowanie: tylko za zgodą firmy ITALVELLUTI Polska Sp. z o. o.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane **wyłącznie w całości**.

Adres: 71-065 Szczecin al. Piastów 41
tel./fax: +48 91 4339877 tel.: +48 91 4494174 www.zut.edu.pl/lbcpm e-mail: renata.dobrzynska@zut.edu.pl



AB 304

LABORATORIUM
BADAWCZE
AKREDYTOWANE
PRZEZ PCA
Nr AB 304

INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION
LIST OF RECOGNIZED
TEST LABORATORIES
Doc. SSE 1/Circ.1 2014

POLSKI REJESTR
STATKÓW
ŚWIADECTWO
UZNANIA
Nr TT/2/710405/15



1. Źródło zapłonu - tłący papieros – PN-EN 1021-1

Kryteria tlenia	1	2	Uwagi
Niebezpieczne narastające spalanie	NIE	NIE	
Układ próbny strawiony przez ogień	NIE	NIE	
Tli się do końca	NIE	NIE	
Tli się na wskroś grubości	NIE	NIE	
Tli się dłużej niż 1 godzinę	NIE	NIE	
Dalej niż 100 mm od źródła zapłonu	NIE	NIE	
Kryteria palenia się płomieniem	1	2	
Niebezpieczne narastające spalanie	NIE	NIE	
Układ próbny strawiony przez ogień	NIE	NIE	
Palenie się płomieniem do końca	NIE	NIE	
Palenie się płomieniem na wskroś	NIE	NIE	

Uwaga: **TAK** - kryteria są przekroczone, **NIE** - kryteria są spełnione.

Inne obserwacje : brak

Pozostałe, wymagane normą, informacje:


Pobieranie próbek do badań: próbki do badań pobrane i dostarczone przez Zamawiającego

Data otrzymania próbek: 09-11-2015 r.

Stosowanie procedury nasączania wodą: nie stosowano

Oświadczenie: „Wyniki badania odnoszą się do zachowania próbek do badań wyrobu w szczególnych warunkach badania; nie mogą one być jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego zastosowanego wyrobu”.

Badania wykonała:



Helena Iwaszczyńska

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
LABORATORIUM
BADAŃ CECH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW
71-065 Szczecin, al. Piastów 41
tel./fax 48 91 433 98 77, tel. 91 449 41 74

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

KIEROWNIK LABORATORIUM

dr inż. Renata Dojrzyńska

(Pieczęć kierownika laboratorium)

Data i miejsce badania: 13.11.2015 r. Szczecin